

# Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА Д.»

ОГРН 1146165000057, ИНН 6163133417, КПП 616401001  
344012, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Пермская, д. 15

---

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ООО «ДЕЛЬТА Д.»

\_\_\_\_\_/А.Г. Джелаухов/

«11» марта 2026 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ штукатурки мраморной АМК

**Редакция: 1**

**Дата введения:** «11» марта 2026 г.

**Выпускается согласно:** ТУ 23.64.10-001-24200229-2026

г. Ростов-на-Дону

2026 г.

---

### 1. Назначение документа

1.1. Настоящая инструкция устанавливает рекомендуемый порядок подготовки основания, подготовки материала, нанесения, высыхания, хранения и утилизации штукатурки мраморной декоративной для фасадов и интерьеров.

1.2. Инструкция предназначена для потребителей, подрядных организаций, специалистов по отделочным работам и иных лиц, выполняющих работы с применением указанного материала.

1.3. Работы должны выполняться с соблюдением настоящей инструкции, требований проектной документации, технической документации на применяемые грунтовочные материалы и иных применимых нормативных документов.

### 2. Описание продукции

2.1. Штукатурка мраморная декоративная для фасадов и интерьеров представляет собой готовый к применению декоративно-отделочный материал на акриловой основе с минеральным наполнителем.

2.2. Материал предназначен для создания декоративного покрытия, имитирующего натуральный камень, и может применяться при наружной и внутренней отделке зданий и помещений.

### 2.3. Основные свойства материала:

- акриловая основа;
- образование долговечного декоративного покрытия;
- высокая атмосферостойкость;
- паропроницаемость;
- способность скрывать мелкие дефекты основания;
- высокая адгезия к большинству фасадных и внутренних оснований;
- нетоксичность при соблюдении условий применения;
- экологическая безопасность при использовании по назначению.

## 3. Область применения

3.1. Материал применяется для декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений.

3.2. При наружных работах допускается применение на фундаментах, цоколях, наружных стенах и иных подготовленных строительных поверхностях.

3.3. При внутренних работах материал допускается применять на подготовленных минеральных и листовых основаниях, включая:

- бетонные основания;
- кирпичные, каменные и оштукатуренные поверхности;
- гипсовые штукатурки;
- гипсокартон;
- асбоцемент;
- ДСП, ДВП, фанеру и иные основания при условии их надлежащей подготовки и совместимости с применяемой системой грунтования.

3.4. Не допускается применение материала по основаниям, не обладающим достаточной прочностью, имеющим отслаивающиеся покрытия, загрязнения, высолы, следы масел, жиров, пыли, плесени либо иные дефекты, препятствующие адгезии.

## 4. Технические характеристики

| Наименование показателя         | Значение                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Состав                          | вода, акриловая дисперсия, мраморная крошка и песок, функциональные добавки |
| Цвет покрытия                   | согласно каталогу изготовителя                                              |
| Температура применения          | от +8 °С до +30 °С                                                          |
| Рекомендуемые условия высыхания | от +10 °С до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 65 %          |
| Расход                          | 2,5–3,0 кг/м <sup>2</sup> при нанесении на гладкую поверхность              |
| Хранение                        | от +5 °С до +30 °С                                                          |
| Упаковка                        | пластиковые ведра 15 и 25 л                                                 |

| Наименование показателя            | Значение                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивость к атмосферным осадкам | достигается по истечении 7 суток после нанесения при соблюдении условий высыхания |

## 5. Требования к основанию

5.1. Основание должно быть прочным, сухим, чистым, однородным, обеспыленным, без непрочных держащихся участков, загрязнений, масляных пятен, высолов, биопоражений и иных дефектов.

5.2. Поверхность перед нанесением должна быть подготовлена до класса подготовки КЗ или К4 по СП 71.13330.2017, если иное не установлено проектной документацией или технологической картой на объекте.

5.3. Дефекты основания, раковины, трещины, сколы, перепады и непрочные участки должны быть устранены до начала грунтования и нанесения штукатурки.

5.4. Основание должно быть прогрунтовано водно-дисперсионной грунтовкой глубокого проникновения. Дополнительно рекомендуется применять мраморный грунт, колерованный под цвет штукатурки.

5.5. Поверхности, не подлежащие отделке, должны быть защищены малярной лентой, полиэтиленовой пленкой или иными защитными материалами.

## 6. Подготовка материала к применению

6.1. Перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать строительным миксером в течение 2 минут на средних оборотах до получения однородной массы.

6.2. При необходимости допускается добавление воды в количестве до 8 % от общей массы материала для получения консистенции, удобной для нанесения.

6.3. Добавление воды сверх указанного количества не допускается, поскольку это может привести к ухудшению рабочих и эксплуатационных свойств покрытия.

6.4. Не допускается смешивание материала с растворителями, цементом, гипсом, известью, иными строительными смесями или добавками, не предусмотренными изготовителем.

## 7. Порядок нанесения

7.1. Нанесение выполняется металлической кельмой на подготовленное и загрунтованное основание.

7.2. Рекомендуемая толщина слоя — 1–1,5 размера зерна наполнителя, ориентировочно 0,5–1,5 мм, без образования просветов, пропусков и нахлестов.

7.3. Материал следует распределять равномерным слоем, выдерживая единое направление движения инструмента и не допуская локального избытка или недостатка состава.

7.4. При необходимости перерыва в работе вдоль границы обрабатываемого участка следует наклеить малярный скотч, нанести и разровнять материал до границы скотча, после чего удалить скотч вместе с остатками смеси.

7.5. После нанесения рекомендуется дополнительно обработать поверхность пластиковой кельмой для формирования окончательного внешнего вида покрытия.

7.6. Для обеспечения равномерности цвета и фактуры рекомендуется выполнять работы по одной плоскости без длительных технологических перерывов, способом «от угла до угла» или до естественного архитектурного разрыва.

7.7. Инструменты после окончания работ необходимо тщательно промыть водой до высыхания материала.

## 8. Условия выполнения работ и высыхания

8.1. Работы следует выполнять при температуре основания, материала и окружающего воздуха от +8 °С до +30 °С.

8.2. Благоприятные условия для высыхания покрытия: температура от +10 °С до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 65 %.

8.3. Не допускается нанесение материала при прямом воздействии атмосферных осадков, на мокрые или промерзшие основания, а также в условиях, при которых возможно попадание влаги на покрытие в период высыхания.

8.4. В течение всего периода высыхания покрытие должно быть защищено от влаги, механических воздействий, загрязнений и резких температурных перепадов.

8.5. Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 7 суток после нанесения при соблюдении рекомендованных условий высыхания.

8.6. В случае непредвиденных осадков свежее покрытие следует немедленно изолировать от влаги защитными материалами, не допускающими контакта с декоративной поверхностью.

## 9. Контроль качества выполненных работ

9.1. После нанесения покрытие должно иметь равномерную фактуру и цвет, соответствующие выбранному образцу или каталогу.

9.2. На поверхности не допускаются просветы основания, явные наплывы, отслоения, растрескивание, загрязнения, механические повреждения и неравномерные участки, возникшие вследствие нарушения технологии нанесения.

9.3. Оценку внешнего вида рекомендуется выполнять после полного высыхания покрытия при естественном или равномерном искусственном освещении.

## 10. Меры безопасности

10.1. При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, защитные очки и маску или респиратор при наличии пылеобразования либо аэрозольного воздействия.

10.2. Работы внутри помещений следует проводить при достаточной вентиляции.

10.3. Следует избегать длительного контакта материала с кожей и попадания материала в глаза.

10.4. При попадании материала на кожу загрязненный участок следует промыть водой. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды. При сохранении раздражения следует обратиться за медицинской помощью.

10.5. Курение, прием пищи и напитков в зоне выполнения работ не допускаются.

10.6. Материал следует хранить в местах, недоступных для детей.

## 11. Хранение и транспортирование

11.1. Материал должен храниться в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5 °С до +30 °С.

11.2. Не допускается замораживание материала.

11.3. При хранении и транспортировании тара должна быть защищена от механических повреждений, прямого воздействия атмосферных осадков, перегрева и прямых солнечных лучей.

11.4. После вскрытия тары материал рекомендуется использовать в возможно короткий срок, обеспечивая герметичное закрытие упаковки в перерывах между работами.

## 12. Утилизация

12.1. Пустую тару с высохшими остатками материала допускается утилизировать как бытовые отходы, если иное не установлено местными правилами обращения с отходами.

12.2. Не допускается сброс остатков материала в канализацию, водоемы, почву или ливневую систему.

12.3. Жидкие остатки материала должны быть высушены либо переданы на утилизацию в порядке, установленном действующими требованиями обращения с отходами.

## 13. Ограничения ответственности

13.1. Изготовитель не несет ответственности за дефекты покрытия, возникшие вследствие нарушения требований настоящей инструкции, применения материала не по назначению, нанесения на неподготовленные основания, нарушения условий хранения, транспортирования, нанесения или высыхания.

13.2. При выполнении работ на объектах с особыми эксплуатационными условиями рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение на контрольном участке.

## 14. Нормативные ссылки

В настоящей инструкции учтены положения следующих документов в применимой части:

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
  - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».
- 

### Лист регистрации изменений

| № изменения | Дата внесения | Раздел | Содержание изменения | Ответственный |
|-------------|---------------|--------|----------------------|---------------|
| 1           |               |        |                      |               |

### Лист согласования

|            | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
|------------|-----------|--------|---------|------|
| Разработал |           |        |         |      |
| Проверил   |           |        |         |      |
| Согласовал |           |        |         |      |