

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА Д.»

ОГРН 1146165000057, ИНН 6163133417, КПП 616401001

344012, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Пермская, д. 15

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ДЕЛЬТА Д.»

_____/А.Г. Джелаухов/

«11» марта 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

грунта мраморного АМК

Редакция: 1

Дата введения: «11» марта 2026 г.

Выпускается согласно: ТУ 20.30.11-002-24200229-2026

г. Ростов-на-Дону

2026 г.

1. Назначение документа

1.1. Настоящая инструкция устанавливает рекомендуемый порядок подготовки основания, подготовки материала, нанесения, высыхания, хранения и утилизации грунта мраморного АМК.

1.2. Инструкция предназначена для потребителей, подрядных организаций, специалистов по отделочным работам и иных лиц, выполняющих работы с применением указанного материала.

1.3. Работы должны выполняться с соблюдением настоящей инструкции, требований проектной документации, технической документации на применяемые отделочные материалы и иных применимых нормативных документов.

2. Описание продукции

2.1. Грунт мраморный АМК представляет собой пигментированный адгезионный грунт с мелкофракционным мраморным наполнителем, предназначенный для наружного и внутреннего применения.

2.2. Материал применяется в качестве подготовительного слоя перед нанесением фактурных декоративных покрытий, в том числе мраморной штукатурки соответствующего цвета.

2.3. Грунт образует прочное равномерное шероховатое покрытие, скрепляется с основанием, повышает адгезию последующего финишного слоя и облегчает его нанесение.

2.4. Основные свойства материала:

- образует прочную равномерную шероховатую поверхность;
- снижает впитывающую способность основания;
- повышает сцепление последующих покрытий с основанием;
- снижает риск сползания финишных покрытий, имеющих значительную толщину;
- обладает высокой укрывистостью;
- тонирует основание и обеспечивает однородность цвета для последующего покрытия;
- изготовлен на водной основе, без органических растворителей;
- экологически безопасен при использовании по назначению.

3. Область применения

3.1. Материал предназначен для подготовки минеральных оснований перед применением фактурных покрытий, включая мраморную штукатурку.

3.2. Грунт допускается применять по следующим видам оснований:

- цементные основания;
- известково-цементные основания;
- гипсовые основания;
- оштукатуренные минеральные поверхности;
- иные минеральные основания при условии их надлежащей подготовки и совместимости с материалом.

3.3. Не рекомендуется наносить грунт на металл, старые плиточные покрытия, пластик и другие неминеральные основания.

3.4. Не допускается применение материала по основаниям, не обладающим достаточной прочностью, имеющим отслаивающиеся покрытия, загрязнения, высолы, следы масел, жиров, пыли, плесени либо иные дефекты, препятствующие адгезии.

3.5. Не допускается использование материала в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

4. Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Продукт	пленочный адгезионный грунт с мелкофракционным мраморным наполнителем
Состав	вода, акрил-стироловая дисперсия, мраморный наполнитель, добавки, пигменты
Цвет покрытия	согласно каталогу изготовителя
pH	7,5–9,5
Плотность	1,5
Температура применения	от +8 °С до +30 °С
Расход	0,20–0,22 кг/м ² при нанесении одного слоя на гладкую поверхность
Рекомендуемые условия выполнения работ	от +8 °С до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 80 %
Время до нанесения второго слоя	после подсыхания первого слоя, ориентировочно через 4–5 часов
Время до нанесения последующего финишного слоя	после полного высыхания, но не ранее чем через 24 часа после нанесения грунта
Хранение	от +5 °С до +30 °С, не допускать замораживания
Упаковка	пластмассовые ведра 5 кг

5. Требования к основанию

5.1. Основание должно быть прочным, сухим, чистым, однородным, обеспыленным, без непрочных держащихся участков, загрязнений, масляных и жировых пятен, высолов, биопоражений и иных дефектов.

5.2. Пыль, грязь, жирные пятна и иные загрязнения должны быть удалены до начала работ.

5.3. Непрочные участки основания и слабо держащийся поверхностный слой должны быть предварительно удалены или отремонтированы.

5.4. Дефекты основания, трещины, сколы, раковины и неровности должны быть устранены до нанесения грунта.

5.5. Ровная подготовленная поверхность должна быть предварительно обработана грунтом глубокого проникновения, если это требуется состоянием основания и применяемой системой отделки.

5.6. Поверхности, не подлежащие грунтованию, должны быть защищены малярной лентой, полиэтиленовой пленкой или иными защитными материалами.

6. Подготовка материала к применению

6.1. Перед применением мраморный грунт необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы.

6.2. Перемешивание следует выполнять чистым инструментом или строительным миксером на низких либо средних оборотах, не допуская чрезмерного вовлечения воздуха.

6.3. Не допускается смешивание материала с растворителями, цементом, гипсом, известью, иными строительными смесями или добавками, не предусмотренными изготовителем.

6.4. При выполнении работ следует использовать материал одной партии производства на одной видимой поверхности для предотвращения различий в оттенках.

7. Порядок нанесения

7.1. Нанесение выполняется валиком на подготовленное основание.

7.2. Грунт следует распределять равномерным слоем, не допуская образования потеков, капель, пропусков и локального избытка материала.

7.3. Покрытие после нанесения должно иметь равномерный цвет и однородную шероховатую фактуру.

7.4. Для достижения полной укрывистости основания допускается нанесение второго слоя после подсыхания первого слоя, ориентировочно через 4–5 часов.

7.5. Нанесение последующего финишного слоя на поверхность, обработанную мраморным грунтом, рекомендуется выполнять после полного высыхания грунта, но не ранее чем через 24 часа после нанесения.

7.6. Не рекомендуется оставлять прогрунтованную поверхность без нанесения финишного слоя более 2 суток, поскольку строительная пыль и загрязнения могут снизить адгезионные свойства подготовленного покрытия.

7.7. Инструменты и оборудование после окончания работ необходимо промыть водой до высыхания материала.

8. Условия выполнения работ и высыхания

8.1. Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре основания, материала и окружающего воздуха от +8 °С до +30 °С.

8.2. Относительная влажность воздуха при выполнении работ должна составлять не более 80 %.

8.3. Все показатели качества и рекомендации приведены для температуры окружающей среды от +18 °С до +22 °С и относительной влажности воздуха 50–60 %. При иных условиях параметры высыхания и расхода могут отличаться от заявленных.

8.4. Не допускается нанесение материала при прямом воздействии атмосферных осадков, на мокрые или промерзшие основания, а также в условиях, при которых возможно попадание влаги на покрытие в период высыхания.

8.5. В течение периода высыхания покрытие должно быть защищено от влаги, механических воздействий, загрязнений и резких температурных перепадов.

9. Контроль качества выполненных работ

9.1. После нанесения покрытие должно иметь равномерный цвет, однородную шероховатую фактуру и соответствовать выбранному образцу или каталогу.

9.2. На поверхности не допускаются пропуски, потеки, капли, отслоения, загрязнения, механические повреждения и неравномерные участки, возникшие вследствие нарушения технологии нанесения.

9.3. Оценку внешнего вида рекомендуется выполнять после высыхания покрытия при естественном или равномерном искусственном освещении.

10. Меры безопасности

10.1. При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, защитные очки и маску или респиратор при наличии пылеобразования либо аэрозольного воздействия.

10.2. Работы внутри помещений следует проводить при достаточной вентиляции.

10.3. Следует избегать длительного контакта материала с кожей и попадания материала в глаза.

10.4. При попадании материала на кожу загрязненный участок следует промыть водой. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды. При сохранении раздражения следует обратиться за медицинской помощью.

10.5. Курение, прием пищи и напитков в зоне выполнения работ не допускаются.

10.6. Материал следует хранить в местах, недоступных для детей.

11. Хранение и транспортирование

11.1. Материал должен храниться в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5 °С до +30 °С.

11.2. Не допускается замораживание материала.

11.3. При хранении и транспортировании тара должна быть защищена от механических повреждений, прямого воздействия атмосферных осадков, перегрева и прямых солнечных лучей.

11.4. После вскрытия тары материал рекомендуется использовать в возможно короткий срок, обеспечивая герметичное закрытие упаковки в перерывах между работами.

12. Утилизация

12.1. Пустую тару с высохшими остатками материала допускается утилизировать как бытовые отходы, если иное не установлено местными правилами обращения с отходами.

12.2. Не допускается сброс остатков материала в канализацию, водоемы, почву или ливневую систему.

12.3. Жидкие остатки материала должны быть высушены либо переданы на утилизацию в порядке, установленном действующими требованиями обращения с отходами.

13. Ограничения ответственности

13.1. Изготовитель не несет ответственности за дефекты покрытия, возникшие вследствие нарушения требований настоящей инструкции, применения материала не по назначению, нанесения на неподготовленные или несовместимые основания, нарушения условий хранения, транспортирования, нанесения или высыхания.

13.2. При выполнении работ на объектах с особыми эксплуатационными условиями рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение на контрольном участке.

14. Нормативные ссылки

В настоящей инструкции учтены положения следующих документов в применимой части:

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Лист регистрации изменений

№ изменения	Дата внесения	Раздел	Содержание изменения	Ответственный
1				

Лист согласования

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				
Согласовал				